

| ALBROMET 340 | Werkstoffblatt Aluminiumbronze |
|--|--|
| Werkstoffeigenschaften: | Sehr hohe Druckfestigkeit, gute Gleiteigenschaften, hohe Härte bei geringer Dehnung, nicht schlag- und stoßresistent. |
| Anwendungsbeispiele: | Gleitpartner für gehärtete Stahlsorten, Umformwerkzeuge zum Biegen, Prägen, Profilieren und Tiefziehen von Edelstahlblechen und -rohren |
| Bearbeitungshinweise: | Mechanische Bearbeitung grundsätzlich nur mit Hartmetall-bestückten Werkzeugen. <i>Empfehlung:</i> <i>Fa. Hoffmann GmbH, München</i> <i>Tel. 089-8391-0, Fax: 089-8391-89</i> Werkstoff ist nur bedingt schweißbar. |
| Richtanalyse: | Al 14,0 % Fe 5,0 % Sonstige 2,0 % Cu Rest |
| Normen / Spezifikationen: | nicht genormt |
| Lieferformen: | Schmiedeteile, Gussteile, Halbzeuge, Fertigteile nach Zeichnung |
| Mechanische/physik. Eigenschaften: | |
| Härte Brinell (HB 30) Zugfestigkeit Rm Streckgrenze Rp 0,2 Bruchdehnung A5 Dichte Druckfestigkeit Elastizitätsmodul E Wärmeausdehnungskoeff. mittl.-linear Wärmeleitfähigkeit bei 20° C elektrische Leitfähigkeit Temperaturbeständigkeit Permeabilität | 320 - 360 > 630 N/mm ² > 540 N/mm ² 0,5 % 7,1 g/cm ³ 1300 Mpa 105,0 KN/mm ² 17,5 10 ⁻⁶ /K 40 W/m x k 4,06 m/Ohm x mm ² < 300° C bis zur deutlichen Veränderung der Festigkeitswerte 1,12 H = 100 Oe |

Die Angaben basieren auf Informationen unserer Lieferwerke, Änderungen vorbehalten. Die mechanischen Festigkeitswerte sind typische Richtwerte und abhängig von Abmessung und Herstellungsart.
Ausgabe 02/2012